

**Plastifikačná prísada do mált, stierok a lepidiel****Popis**

ADIFLEX-B je elastoména emulzia, ktorá sa používa ako prísada do cementových stierok, mált, obkladových lepidiel, náterov na vodnej báze, a pod. Ponúka:

- Vysokú elasticitu.
- Vodotesnosť.
- Zvýšenú príľnavosť k podkladu.

**Použitie**

ADIFLEX-B sa používa na plastifikáciu:

- Cementových tesniacich stierok (napr. AQUAMAT) v prípade, že podklad má trhlinky (alebo sa očakáva že ich bude mať).
- Obkladových lepidiel (napr. ISOMAT AK 20) pri lepení dlažby na podklady ovplyvnené kontraktčno-expanzným cyklom alebo vibráciou.

ADIFLEX-B sa tiež používa na plastifikáciu cementových mált.

**Technické údaje**

Báza:	akrylová polymérová disperzia
Farba:	biela
Vizkozita:	485 mPa·s (Brookfield, +23°C)
Hustota:	1,03 kg/lit

**Aplikačné inštrukcie****1. Príprava podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý a rovný. Tiež by mal byť jemne navlhčený. Porézne podklady ako prevzdušený betón, sadrokartónové a drevotriestkové dosky, atď. najprv napenetrujte s akrylovou penetráciou UNI-PRIMER.

**2. Plastifikácia cementových tesniacich stierok****Plná plastifikácia stierky AQUAMAT**

Celý obsah jedného vreca (25 kg) stierky AQUAMAT sa za stáleho miešania postupne pridáva do 10 kg prísady ADIFLEX-B. V závislosti na želanej spracovateľnosti sa tiež môže pridať malé množstvo vody (cca. 1kg).

**Čiastočná plastifikácia stierky AQUAMAT**

Ak sa vyžaduje menšia elasticita stierky, zmiešajte 25 kg stierky AQUAMAT s 5 kg prísady ADIFLEX-B a s menším množstvom vody (cca. 4 kg) podľa želanej spracovateľnosti.

**3. Plastifikácia obkladových lepidiel****Plná plastifikácia lepidla ISOMAT AK 20**

Obsah jedného vreca (25 kg) lepidla ISOMAT AK 20 a za stáleho miešania postupne pridáva do 10 kg prísady ADIFLEX-B spolu s 1-2 kg vody až do sformovania jednotnej zmesi.

**Čiastočná plastifikácia lepidla ISOMAT AK 20**

Ak sa vyžaduje menšia elasticita stierky, zmiešajte 25 kg lepidla ISOMAT AK 20 s 5 kg prísady ADIFLEX-B a s menším množstvom vody (cca. 3 kg) podľa želanej spracovateľnosti.

## Balenie

ADIFLEX-B sa dodáva v plastových nádobách po 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, a v sudoch po 150 kg.

## Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom neotvorenom balení, v teplote od +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

## Poznámky

- Teplota pri aplikácii by mala byť medzi +5°C a +30°C.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**