

## Vysoko kvalitná akrylová penetrácia na vodnej báze

### Popis

Vysoko prenikavá polymérna emulzia. Stabilizuje porézne podklady a zabezpečuje správnu príľnavosť náterov na vodnej báze, obkladových lepidiel, elastických mált, elastomérnych náterov, akrylových omietok atď.  
Penetrácia preniká do pórov podkladu a pôsobí ako adhézny mostík medzi podkladom a farbou, lepidlom, maltou, náterom atď.

### Použitie

V kombinácii s vysoko elastickým hydroizolačným náterom FLEXCOAT predstavuje ideálny systém na hydroizoláciu stien. FLEX-PRIMER je penetrácia vhodná pre zabezpečenie vhodnej príľnavosti náterov na vodnej báze a akrylových omietok na porézne podklady z betónu, muriva, omietky, sadrokartónových alebo drevotrieskových dosiek, atď. Stabilizuje slabé alebo rozpadajúce sa omietky a pod.

Tiež sa používa pre stabilizáciu a zníženie absorpcie vody podkladov zo sadrokartónových alebo drevotrieskových dosiek, na ktoré budú aplikované obkladové lepidlá, hydroizolačná stierka AQUAMAT-ELASTIC alebo hydroizolačná membrána pod dlažbu ISOMAT SL 17.  
Je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

### Technické údaje

Forma: emulzia  
Farba: biela  
Hustota: 1,00 kg/lit

### Aplikačné inštrukcie

#### 1. Podklad

Povrch ktorý sa bude natierať musí byť suchý a bez prachu, mastnoty, špiny atď.

#### 2. Použitie

FLEX-PRIMER sa dôkladne premieša a rovnomerne nanesie na podklad štetcom, valčekom alebo striekaním.

### Spotreba

100-200 g/m<sup>2</sup>, v závislosti od nasiakavosti podkladu.

### Balenie

FLEX-PRIMER sa dodáva v plastových nádobách po 1 kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg.

### Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom neotvorenom balení, v teplote od +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

### Poznámky

- Teplota pri aplikácii by mala byť najmenej +5°C.

### Prchavé organické látky (VOC)

Podľa smernice 2004/42 / ES (príloha II, tabuľka), je maximálny povolený obsah VOC pre produkt podkategóriu h, typ WB je 30 g / l (2010) v prípade výrobku pripraveného na použitie.

FLEX-PRIMER pripravený na použitie obsahuje max <30 g / l VOC.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)