

Plastifikátor, typ A - hydroizolačná prímies do betónu

Popis

PLASTIPROOF je tekutá prísada pôsobiaca ako plastifikátor do betónu a hydroizolačné činidlo (ASTM C-494: typ A), ktorá ponúka nasledujúce výhody:

- Výrazne zvyšuje vodonepriepustnosť proti tlakovej vode alebo kapilárnej absorpcii.
- Zlepšuje spracovateľnosť bez prídavku vody.
- Nemá prevzdušňujúci účinok.
- Neobsahuje chloridy ani žiadne korozívne zložky
- Je kompatibilný so všetkými druhmi portlandského cementu.

Certifikovaný s označením CE ako vodu-redukujúca - plastifikačná zmes do betónu v súlade s EN 934-2: T2 a T9, číslo certifikátu: 0906-CPR-02412007.

Oblasti použitia

PLASTIPROOF je potrebná prísada na prípravu vysokopevnostných betónov, pohľadových betónov, čerpaných betónov atď. Je vhodný pre všetky typy betónových prvkov, ktoré sa trvalo alebo dočasne nachádzajú v styku s vodou, ako základy, pivnice, nádrže na vodu, tunely, kanály, odpadové nádrže, bazény a pod.

Technické údaje

Farba:	tmavo hnedá
Hustota	1,08 - 1,14 kg/lit
pH:	8,00 ± 2,00
Max. obsah chloridov:	neobsahuje chloridy
Max. obsah alkálií:	≤ 4,0% hmotnosti

Návod na použitie

PLASTIPROOF sa môže pridávať:

- Do zámesovej vody pri príprave betónu.
- Do transportbetónu tesne pred použitím.

V prípade transportbetónu je potrebné betón v domiešavači miešať po dobu ďalších 3-5 minút, aby sa dosiahlo rovnomerného rozptýlenia do betónovej zmesi.

Spotreba

0,2-0,5 kg na 100 kg cementu.

Balenie

PLASTIPROOF je dodávaný v plastových kontajneroch po 5 kg, 20 kg, v sudoch po 240 kg a v nádržiach po 1000 kg.

Skladovanie

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom neotvorenom balení pri teplote od +5°C a +35°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

- Nadmerná dávka môže spôsobiť spomalenie doby tuhnutia bez negatívneho ovplyvnenia konečnej pevnosti.



0906

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007

EN 934-2:2009

PLASTIPROOF

Vodu-redukujúca/ plastifikačná a vodeodolná
prísada do betónu
EN 934-2: T.2 & T.9

Max obsah cgloridov: neobsahuje chloridy

Max. obsah alkálií: $\leq 4,0$ % hmotnosti

Správanie žieraviny ¹⁾: -

Nebezpečné látky: žiadne

¹⁾:

Vyžaduje sa iba pri uvedení na trh členského štátu,
ktorý spravuje tieto položky

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

